

1. Productomschrijving

Zéér fijne vezelversterkte egalisatiemortel.

2. Toepassingsgebied

Als ondergrond voor zowel kunststof als minerale afwerkingen op buiten- en binnenmuren en plafonds. Voor scheursanering zo nodig een wapeningweefsel inbrengen.

3. Producteigenschappen

- Vezelversterkt.
- Zéér snelle en scheurvrije uitharding.
- Gemakkelijk verwerkbaar.
- Uitermate waterdamp doorlaatbaar.
- Schilderdroog na 30 uur.

Technische gegevens:

Verwerkbaar: bij 30°C, ca. 20 min.

Materiaalverbruik: < 1 kg/m²/mm.

Druksterkte na 7 dagen: 8 N/mm².

na 28 dagen: 12 N/mm².

Buigsterkte na 7 dagen: 3 N/mm².

na 28 dagen: 6 N/mm².

4. Verwerkingsinstructies

Ondergronden dienen vormvast, droog en vrij van vuil, stof en andere mogelijk onthechtende stoffen te zijn.

Aanmaken ca.: 2 kg poeder op 1 kg water.

Aan te brengen tot 10 mm in één laag,

Schuurbaar na ca. 45 min.

5. Verpakking

Emmers van 15 en 5 kg.

6. Opslag

Ca. 6 maanden in dichte emmer.

7. Gevarencodering

Xi Irriterend (chromaatarm volgens TRGS 613)

R38: irriteert de huid.

R41: kan oogletsel veroorzaken.

S2: buiten het bereik van kinderen houden.

S22: stof niet inademen.

S24/25: aanraking met de ogen en de huid vermijden.

S26: na contact met ogen, ogen grondig met water uitspoelen en arts raadplegen.

S37/39: geschikte handschoenen en gezichtsbescherming dragen.

S 46: bij inslikken direct arts raadplegen en verpakking of etiket tonen.

8. Transportcodering

Niet van toepassing.

9. Afval

EG- Afvalstoffenbesluit Nr. 17 01 01.

Product niet lozen op de riolering. Resten met water laten uitharden en met bouwafval afvoeren. Uitsluitend lege verpakking volgens voorschriften ter recycling aanbieden.

10. Veiligheidsvoorschriften

Niet te behandelen oppervlakken (zoals glas, natuursteen, keramiek, hout etc.) door juiste voorzorgsmaatregelen beschermen. Stof niet inademen. Spetters op omliggende oppervlakken en vloer direct met veel water oplossen en verwijderen.

Ogen tegen spetters beschermen.

Buiten het bereik van kinderen bewaren.

In geval van twijfel over de ondergrond en/of de verwerking, raadpleeg onze adviseur. De door ons gegeven adviezen en werkmethoden worden gegeven in functie van de laatste ontwikkelingen van onze producten. Wij garanderen de kwaliteit van onze producten, maar kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden in verband met de verwerking ervan.

Wij leveren uitsluitend volgens de algemene verkoopvoorwaarden (VVVF).