

1. Productomschrijving

Gipsmortel uit natuurgips met een hoog cellulosegehalte. Droogt spanningsvrij op, klinkt niet in en is de ideale ondergrond om te schilderen.

2. Toepassingsgebied

Uitvlakken van betonnen of gestuukte binnenwanden en plafonds. Ook voor op gipsplaten.

3. Producteigenschappen

Zeer fijne gipsmortel uit kunstharsen natuurgips en vulstoffen en toeslagstoffen om verwerking en hechting te verbeteren. Korrelgrootte van 0 - 0,5mm. pH 7 - 8.

4. Verwerkingsinstructies

De minerale ondergrond moet draagkrachtig zijn en vrij van onthechting bevorderende stoffen zoals b.v. losse delen in de ondergrond, bekistingsolie, cementhuid, stof en andere vervuiling.

Te hard zuigende ondergrond voorbenatten met water.

De verwerkingstijd is sterk afhankelijk van de leeftijd: Mortel tot ½ jaar oud: ca. 90 min.

Mortel ½ - 1 jaar oud: ca. 60 min.

Daarna loopt de verwerkingstijd snel terug.

Indien de mortel te snel is, kan eventueel een gipsvertrager worden toegevoegd die bij ons verkrijgbaar is. Ook koud water (met ijs) helpt om de mortel te vertragen.

Mengen gipsmortel:

Per zak van 25 kg ca. 15 ltr water in een schone kuip vullen en de zak mortel erbij voegen. Met een mechanische mixer goed mengen, ca. 2 min. laten staan en opnieuw kort mengen tot een klontervrije mortel. Zo nodig nog een beetje water bijvoegen.

Bewerking mortel:

Natte mortel opbrengen, verdelen en vlakken met r.v.s., gereedschap (spaan, spackmes, gipsmes of gipsrei) en sponsen met schoonmaakbord of schuurspons.

Laagdikte: min. 1mm, max. 50 mm.

De droogtijd is, afhankelijk van laagdikte, ca. 24 uur.

Na doordroging kan het materiaal geschuurd worden.

Reiniging gereedschap:

Direct na gebruik met water.

Verbruik:

25 kg droge mortel levert ca. 32 ltr natte mortel op.

Verbruik: ca. 0,80 kg/m²/mm laagdikte.

5. Verpakking

25 kg zak. - 40 zakken op een pallet.

6. Opslag

6 maanden houdbaar mits droog en beschermd opgeslagen.

7. Gevarencodering

Niet van toepassing.

8. Transport codering

Niet van toepassing.

9. Afval

EG- Afvalstoffenbesluit Nr. 17 01 01.

Product niet lozen op de riolering. Resten met water laten uitharden en met bouwafval afvoeren. Uitsluitend lege verpakking volgens voorschriften ter recycling aanbieden.

10. Veiligheidsvoorschriften

Niet te behandelen oppervlakken (zoals glas, natuursteen, keramiek, hout etc.) door juiste voorzorgsmaatregelen beschermen. Spetters op omliggende oppervlakken en vloer direct met veel water oplossen en verwijderen.

Huid en ogen tegen spetters beschermen. Bij contact met veel water spoelen en eventueel arts raadplegen.

Buiten het bereik van kinderen bewaren.

In geval van twijfel over de ondergrond en/of de verwerking, raadpleeg onze adviseur. De door ons gegeven adviezen en werkmethoden worden gegeven in functie van de laatste ontwikkelingen van onze producten. Wij garanderen de kwaliteit van onze producten, maar kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden in verband met de verwerking ervan.

Wij leveren uitsluitend volgens de algemene verkoopvoorwaarden (VVVF).