



1. Productomschrijving

Gebruiksklare universeel toepasbare minerale spachtelmasa op silicaatbasis voor op minerale ondergronden, zowel binnen als buiten.

2. Toepassingsgebied

Het uitvlakken en egaliseren van pleisterwerk en beton ter voorbereiding voor het aanbrengen van (dispersie) silicaatverven of silicaatpleister. Het inbedden van een wapeningsweefsel is mogelijk.

3. Producteigenschappen

Puur minerale vulstoffen, kaliwaterglas en (zuivere) acrylaatdispersie

- Laagdikten: 0 – 3 mm.
- Korrelgrootte: 0 – 0,5 mm.

Technische kenmerken:

- s_d -waarde: 0,08m bij 0,5 mm laagdikte.
- pH-waarde: ca. 9.
- Soortelijke massa: ca. 1,7 g/cm³.
- Wateropname coëfficiënt: $w = 0,7 \text{ kg/m}^2 \cdot \text{h}0,5$.

Kleur: wit

4. Verwerkingsinstructies

Voorbereiding:

De ondergrond moet stevig, draagkrachtig en schoon en stofvrij zijn. Niet draagkrachtige lagen (mortel, verf) en losse delen dienen verwijderd te worden met staalborstel of met water (onder aangepaste druk).

Toepassing:

De spachtelmasa is gebruiksklaar. Met de spaan dun opzetten. Diepere delen eerst invullen. Wanneer weefsel wordt ingebed dient men eerst een laag van ca. 2 mm op te zetten. Het weefsel met een spaan of rol in de natte laag inbedden en vervolgens met een spaan gladstrijken. Na droging van de eerste laag een tweede laag aanbrengen. De gezamenlijke laagdikte mag bij weefselinbedding niet meer zijn dan 4 mm

Droogtijd:

De droogtijd is sterk afhankelijk van de laagdikte, temperatuur en luchtvochtigheid:

Dunnere lagen, droog weer: ca. 1 dag.

Dikkere lagen, vochtig weer: meerdere dagen.

Verdunning:

Het materiaal in de regel onverdund verwerken. Indien nodig, kan met Speciaal Fixatief worden verdund.

Vervolgbehandeling:

KEIM Spachtel kan worden overschilderd met KEIM Purkristal met toevoeging van 50 % KEIM Kristall Felsit in de grondlaag en met alle gebruiksklare KEIM verfsystemen voor binnen of buiten.

Verbruik:

Ca. 1,5 kg/m²/mm laagdikte. Het exacte verbruik moet op het project bepaald worden.

Verwerkingscondities:

Omgevings- en ondergrondtemperatuur tijdens applicatie en droging van de spachtel: + 8 tot 30°C en tot 80 % Relatieve luchtvochtigheid. Uitsluitend bij droog weer verwerken. Niet in de volle zon of op door de zon verwarmde oppervlakken verwerken. Oppervlakken na verwerking tegen regen beschermen. Let op evt. nachtvorst.

Reiniging van gereedschap:

Direct na gebruik met water reinigen.

5. Verpakking

5 en 25 kg emmer.

6. Opslag

6 maanden houdbaar mits droog en beschermd opgeslagen.

7. Gevarencodering

Niet van toepassing.

8. Transport codering

Niet van toepassing.

9. Afval

EG- Afvalstoffenbesluit Nr. 08 01 12. Uitsluitend lege verpakking ter recycling aanbieden.

10. Veiligheidsvoorschriften

Buiten het bereik van kinderen bewaren.

Product-Code: M-SK 01

In geval van twijfel over de ondergrond en/of de verwerking, raadpleeg onze adviseur. De door ons gegeven adviezen en werkmethode worden gegeven in functie van de laatste ontwikkelingen van onze producten. Wij garanderen de kwaliteit van onze producten, maar kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden in verband met de verwerking ervan.

Wij leveren uitsluitend volgens de algemene verkoopvoorwaarden (VVVF).

