

1. Productomschrijving

Fijne minerale uitvlakmortel.

2. Toepassingsgebied

P&m Exterior Finish wordt gebruikt om minerale ondergronden zoals beton, cellenbeton, metselwerk, kalkzandsteen en andere cementgebonden ondergronden te egaliseren, te repareren en uit te vlakken. In het bijzonder geschikt voor het uitvlakken en glad maken van zichtbeton.

3. Producteigenschappen

Kunsthars veredeld, watervast en strekbaar.

- Polymeer gemodificeerd hydraulisch uithardende mortel.
- Aan te maken met water.
- Stofarm tijdens aanmaken (ca. -90%).
- Smeuïge verwerking.
- Krimparme en scheurvrije uitharding.
- Uitstekende hechting.
- Watervast, waterdamp open.
- Eenvoudige verwerking, zeer fijne structuur
- Vanaf 10 mm strekbaar tot 20 mm.

4. Verwerkingsinstructies

De ondergrond moet schoon, draagkrachtig en vrij zijn van stof, olie e.d. Dichte, gladde ondergronden opruwen. Vervuiling, slikhuid en niet draagkrachtige lagen middels stralen, afsteken of afbijten verwijderen. Bij sterk belaste ondergronden, bv in zwembaden, vochtige industrieruimten en buiten dient een aanbrandlaag te worden aangebracht.

Applicatie

Aanmaken grondeerlaag

Normaal zuigende ondergronden gronderen met Speciaal Emulsie 1 op 3 aangemaakt met water. Gladde dichte ondergronden (zoals bv. beton) aanbranden met een mengsel van Speciaal Emulsie, water en **P&m** Exterior Finish (in de verhouding 1 op 3 op 5). Nat in nat mortel opzetten.

Sterk zuigende ondergronden voorbevochtigen. Afbindende egaliseerlagen beschermen tegen hoge omgevingstemperaturen, direct zonlicht en tocht.

Aanmaken mortel

P&m Exterior Finish wordt in de afgestane waterhoeveelheid, onder voortdurend mengen, gestrooid zodat een homogeen klontvrij mengsel ontstaat. De mengtijd bedraagt ongeveer 5 minuten. Men kan gebruik maken van een langzaam draaiende dwangmenger ca. 600 rpm. Aanmaken met de hand wordt afgeraden.

Voor de 25 kg verpakking is ca 7 liter water nodig. De hoeveelheid water is afhankelijk van de gewenste consistentie en de temperatuur tijdens het verwerken.

De aangemaakte **P&m** Exterior Finish kan in laagdiktes van 0,5 tot 10 mm zonder toeslag worden aangebracht. Als eindafwerking is de laagdikte maximaal 5 mm. Na het aantrekken van de mortel deze met een spaan vlak zetten en met droge schuurpons afwerken.

Bij applicatie met een mortelspuit kan deze ook onafgewerkt blijven.

Als egalisatielaag

Voor laagdiktes tussen de 10 en 20 mm dient per 25 kg **P&m** Exterior Finish ca. 16 kg kwartszand (korrel 0 - 3 mm) en ca. 8,0 Ltr water te worden toegevoegd.

Opgestijfde mortel niet opnieuw met water opmengen of verse mortel bijmengen.

Nabehandeling

P&m Exterior Finish moet tegen te snel aantrekken door zonbestraling of wind beschermd worden middels direct afdekken of bevochtigen.

Verwerkingsgegevens/ technische kenmerken

Korrelgradatie: 0 tot 0,2 mm

Verwerkingstijd/potlife: bij $\pm 30^{\circ}\text{C}$ ca. 15 min

Verbruik: ca. 1,2 kg/m²/mm laagdikte droge mortel.

Verwerkingscondities

De omgevings- en ondergrondtemperatuur dient $> +5$ tot 30°C te zijn tijdens de applicatie. Niet in direct zonlicht werken of op door de zon opgewarmde ondergronden.

Reiniging van gereedschap

Direct na gebruik met water reinigen. Uitgehard product kan alleen mechanisch te verwijderd worden.



5. Verpakking

25 kg zak. - 42 zakken op een pallet.

6. Opslag

6 maanden houdbaar mits droog en beschermd opgeslagen.

7. Gevarencodering

Xi Irriterend (chromaatarm volgens TRGS 613)

R38: irriteert de huid.

R41: kan oogletsel veroorzaken.

S2: buiten het bereik van kinderen houden.

S22: stof niet inademen.

S24/25: aanraking met de ogen en de huid vermijden.

S26: na contact met ogen, ogen grondig met water uitspoelen en arts raadplegen.

S37/39: geschikte handschoenen en gezichtsbescherming dragen.

S 46: bij inslikken direct arts raadplegen en verpakking of etiket tonen.

8. Transportcodering

Niet van toepassing.

9. Afval

EG- Afvalstoffenbesluit Nr. 17 01 01.

Product niet lozen op de riolering. Resten met water laten uitharden en met bouwafval afvoeren. Uitsluitend lege verpakking volgens voorschriften ter recycling aanbieden.

10. Veiligheidsvoorschriften

Niet te behandelen oppervlakken (zoals glas, natuursteen, keramiek, hout etc.) door juiste voorzorgsmaatregelen beschermen. Spetters op omliggende oppervlakken en vloer direct met veel water oplossen en verwijderen.

Ogen tegen spetters beschermen.

Buiten het bereik van kinderen bewaren.

In geval van twijfel over de ondergrond en/of de verwerking, raadpleeg onze adviseur. De door ons gegeven adviezen en werkmethoden worden gegeven in functie van de laatste ontwikkelingen van onze producten. Wij garanderen de kwaliteit van onze producten, maar kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden in verband met de verwerking ervan.

Wij leveren uitsluitend volgens de algemene verkoopvoorwaarden (VVVF).